























Bindemittlempfehlung GEZOFLEX EPDM Granulate // Standardfarben

Hintergrundinformation

Die farbigen GEZOFLEX EPDM Gummigranulate können mit einem ein- oder zweikomponentigen Polyurethan-Bindemittel verarbeitet werden. Polyurethan-Bindemittel sind auf aromatischer oder aliphatischer Basis verfügbar. Aromatische Bindemittel sind nicht lichtecht und neigen unter UV-Einstrahlung zur Vergilbung. Dieser Effekt tritt je nach Farbe des EPDM Granulats unterschiedlich stark in Erscheinung und kann in bestimmten Fällen zu Farbveränderungen der Oberfläche führen. Diese Farbveränderung ist im Zeitverlauf reversibel und beeinflusst nicht die technischen und mechanischen Eigenschaften der Granulate! Optisch ist eine derart verursachte temporäre Farbveränderung jedoch unerwünscht und kann durch die Verwendung eines aliphatischen Bindemittels vermieden werden. In Abhängigkeit der Farbe der GEZOFLEX EPDM Granulate empfiehlt GEZOLAN daher den Einsatz eines aliphatischen, lichtechten Bindemittels.

Farbe	RAL-Nr.	Farbveränderung	Bindemittlempfehlung
 046 Braun	8025	gering	aromatisch
 047 Dunkelgrün	6005	gering	aromatisch
 062 Rot	3016	gering	aromatisch
 067 Grün	6021	gering	aromatisch
 069 Gelb	1002	gering	aromatisch
 089 Leuchtgelb	1012	gering	aromatisch
 045 Dunkelgrau	7011	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 054 Dunkelblau	5010	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 055 Mittelgrau	7037	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 056 Eggshell	1015	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 064 Blau	5015	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 066 Beige	1014	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 076 Beigebraun	8024	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 082 Leuchtröt	3017	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 083 Leuchtorange	2008	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 087 Leuchtgrün	6017	mittel	aromatisch / aliphatisch ¹
 044 Lila	4005	stark	aliphatisch
 052 Pink	4003	stark	aliphatisch
 060 Weiss	9010	stark	aliphatisch
 065 Grau	7038	stark	aliphatisch
 084 Leuchtblau	5012	stark	aliphatisch
 134 Türkisblau	5018	stark	aliphatisch

¹ In Abhängigkeit örtlicher Parameter können entweder aromatische oder aliphatische Bindemittel verwendet werden.

Haftungsausschluss

Die oben gemachten Empfehlungen beruhen auf Erfahrungswerten und sind unverbindlich. Im Einzelfall obliegt es dem installierenden Unternehmen von der Empfehlung auf eigenes Risiko abzuweichen. Im Zweifel wird unabhängig von der Farbe des EPDM Granulates die Verwendung eines aliphatischen Bindemittels empfohlen. Die RAL-Farbnummern beziehen sich auf die losen Granulate und entsprechen ungefähren Werten. Die abgebildeten Muster sind gedruckt und nicht 100% farbverbindlich. Bitte fordern Sie Original-Farbmuster an.